

УТВЕРЖДАЮ:



С.М. Рликин  
2005 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний мастики кровельной и гидроизоляционной битумно-полимерной холодной "Техномаст" (ТУ 5775-018-17925162-2004)

### 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Для испытаний представлены (ЗАО "ТехноНиколь") образцы мастики "Техномаст". Мастика представляет собой многокомпонентную однородную массу, состоящую из битума, бутадиенстирольного термоэластопласта, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Подготовку и испытание образцов проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 26589-94 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний".

Испытания проведены в Испытательной лаборатории кровель ОАО "ЦНИИ-Промзданий", аккредитованной Госстроем России (аттестат акредитации № РОСС RU 9001.21СЛ13 от 24.06.2002г.).

### 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

#### 2.1. Исходные физико-механические свойства

Показатели прочности, деформативности, гибкости и других свойств испытанных образцов мастики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-механические свойства мастики

Наименование показателя, ед. измерения	Норма по ГОСТ 30693-2000	Результаты испытаний	Норма по ТУ
1. Условная прочность, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	≥ 0,2 (2,0)	2,9 (29,1)	1,0 (10,0)
2. Относительное удлинение, %	≥ 100	1740	≥ 500
3. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм при температуре, °C	не выше минус 15	минус 60	минус 50

## 2.2. Изменение прочности и деформативности при воздействии воды

Эти испытания были проведены в связи с тем, что на кровле возможно образование микрорельефа, приводящего к появлению "застойных" участков небольшой площади, которые длительное время могут находиться под слоем воды.

Прочность и деформативность образцов при воздействии "холодной" (при 20 °C) воды изменяются незначительно (см. табл. 2).

Таблица 2

Наименование показателя, ед. измерения	Воздействие воды в течение, сутки		
	0	7 суток	14 суток
1. Условная прочность, кгс/см <sup>2</sup>	29,1	27,5 (-5,5 %)	25,6 (-12,0 %)
2. Относительное удлинение, %:	1740	1610 (-7,5 %)	1557 (-10,5 %)

Примечание: в скобках приведены изменения показателей по сравнению с исходными

## 2.3. Термостарение

При испытании на термостарение определяли изменение прочности и деформативности образцов при длительном воздействии повышенной температуры (70 °C), что имитирует воздействие в летний период.

Результаты испытаний приведены в табл. 3, из которой следует, что прочность мастики несколько повысилась, а деформативность – снизилась.

Таблица 3

### Изменение прочности и деформативности образцов при термостарении

Наименование показателя, ед. измерения	Продолжительность испытаний, сутки		
	0	7	14
1. Условная прочность, кгс/см <sup>2</sup>	29,1	33,8 (+16,2 %)	31,1 (+6,9 %)
2. Относительное удлинение, %:	1740	1622 (-6,8 %)	1574 (-9,5 %)

Примечание: в скобках приведены изменения показателя по сравнению с исходными

## 2.4. Циклические воздействия ультрафиолетовых лучей, тепла, воды и мороза

При испытаниях на воздействие ультрафиолетовых лучей, тепла, воды и мороза определяли изменение показателя гибкости образцов мастики при циклических воздействиях атмосферных факторов; при этом определяли потенциальный срок службы мастики по изменению гибкости мастики до предельной величины этого показателя, равной 10 ... 15 °C. Такой предел принят из условия практической потери работоспособности у кровель, имеющих приклеивающие битуминозные составы с гибкостью при 15 °C, причем такая гибкость установлена при натурных обследованиях на разрушившихся кровлях.

Результаты испытаний приведены в табл. 4 и 5.

Таблица 4

*Изменение прочности и деформативности образцов при циклических воздействиях искусственных атмосферных факторов*

Условная прочность, кгс/см <sup>2</sup>			Относительное удлинение, %		
продолжительность испытаний, циклы (годы)					
0	60 (1,0)	120 (2,0)	0	60 (1,0)	120 (2,0)
29,1	30,9 (+6,2 %)	32,7 (+12,4 %)	1740	1565 (-10,1 %)	1541 (-11,4 %)

*Примечание: в скобках приведены изменения показателей по сравнению с исходными*

Таблица 5

*Изменение гибкости образцов при искусственных атмосферных воздействиях*

Гибкость при температуре, °C	
исходная (см. табл. 1)	после 120 циклов (2-х лет) испытаний
минус 60	минус 55 (2,5 °/год)

Если принять прямолинейную закономерность изменения показателя гибкости испытанных образцов мастики, а скорость этого изменения равную приведенной в табл. 5, то до предельной величины показателя гибкости (10 ... 15 °C) мастика "Техномаст" приблизится в течение 25 ... 30 лет.

### 3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Испытанная холодная битумно-полимерная мастика "Техномаст" имеет гибкость при температуре минус 60 °C, что позволяет мастике "Техномаст" обеспечить потенциальный срок службы (по показателю гибкости) в пределах 25...30 лет.

Мастика "Техномаст" может быть рекомендована для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Рук. отдела кровель  
ОАО "ЦНИИПромзданий",  
канд. техн. наук

А.М. Воронин

Старш.науч.сотрудник,  
канд. техн. наук

А.А. Шитов